



阿泰克公司常用石墨的技术参数

Data Sheet of Graphite Feedstock Used in Artech

成都阿泰克等静压成型石墨技术参数

Data Sheet on Isostatic Graphite

牌号 Grade	密度 Density	抗折强度 Flexural Strength Mpa	抗压强度 Compressive StrengthMpa	肖氏硬度 Shore Hardness	开口气孔率 Open Porosity %	电阻率 Specific Electrical Resistance $\mu \Omega m$	热膨胀系数 CTE10-6/ $^{\circ}C$	最大粒度 Max. Grain Size mm
ATD76	1.76	36	68	50	20	13	4.3	25
ATD83	1.83	40	80	55	16	13	4.5	25

本样本的编写是基于我们目前所掌握的知识，其目的是为客户大致介绍我们的产品及其用途。故不应该将所介绍的特定用途某种产品的技术参数视作其合格与否的保证值

This information is based on our presentstate of knowledge and is intended toprovide general notes on our productsand their uses. It should not thereforebe construed as guaranteeing specific properties of the products described or their suitability for a particular application.